Hinweisblatt für Epoxyd-Farbpasten

Achtung:

Neue und alte Epoxyd-Farbpasten!
Vor der Verarbeitung undbedingt die Anleitung auf der Verpackung beachten!

Wir sind dabei, unsere Epoxyd-Farbpasten auf ein neues Produkt umzustellen, das betreffend Zumischmenge einfacher zu handhaben ist. Aus diesem Grund ist vor der Verarbeitung unbedingt die Anleitung auf der Verpackung zu beachten.

Bisherige EP-Farbpasten:

Hochkonzentrierte, leuchtkräftige Pigmentpasten zum Einfärben von Epoxydharzen.
Alle EP-Farbpasten werden nach RAL-Farbtonkarte geliefert.
Zugabemenge je nach Farbton ca. 5-10 Gewichts-% (bei Laminaten meist weniger ausreichend).

Epoxyd-Farbpasten
- Hoher Pigmentanteil
- Leicht einmischbar
- Weichmacher-, cadmium- und bleifrei

Diese bisherigen Farbpaste enthalten als Bindemittel ein Epoxydharz, die Zugabe erfolgt daher zur einzufärbenden Harzkomponente (Beispiel: 95 g Epoxyharz + 5 g Farbpaste = Gesamt-Harzmenge 100 g, darauf wird der Härter entsprechend dem Mischungsverhältnis dosiert).

Neue EP-Farbpasten:

Hochkonzentrierte, leuchtkräftige Pigmentpasten zum Einfärben von Epoxydharzen.
Alle EP-Farbpasten werden nach RAL-Farbtonkarte geliefert.
Zugabemenge je nach Farbton ca. 5-10 Gewichts-% (bei Laminaten meist weniger ausreichend).

Epoxyd-Farbpasten
- Hoher Pigmentanteil
- Leicht einmischbar
- Weichmacher-, cadmium- und bleifrei

Diese neuen Farbpasten enthalten als Bindemittel ein Poletherpolyol, die Zugabe erfolgt daher in die fertige Harz/Härter-Mischung. Das Mischverhältnis Harz/Härter wird mit den neuen Farbpasten nicht mehr beeinflusst.

Z.Zeit sind noch beide Sorten im Umlauf und es ist daher unbedingt notwendig, die Anleitung betreffend der Zumischung auf der Verpackung zu befolgen!

suter-kunststoffe ag • ch-3303 jegenstorf • tel. 031/761 06 07 • fax 031/761 06 05 • info@swiss-composite.ch • www.swiss-composite.ch