



Basler Lacke AG Bresteneggstrasse 17 5033 Buchs . Switzerland Phone +41 62 837 93 00 Fax +41 62 837 93 60 info@basler-lacke.ch www.basler-lacke.ch

New Ways in Surface Coating

Fiche technique

BascoClear, vernis clair à 2 c, brillant, UV-stabilisé

Numéro: 54-0111-341

Domaine d'emploi: Pour le laquage de surfaces en matières synthétiques et métalliques

Adhérence directe sur carbone Bonne résistance à la température

Bonne résistance aux produits chimiques selon VDA 621-412

Conformément aux «Conditions générales de vente et de livraison» formant une partie intégrante de chaque livraison, la responsabilité de Basler Lacke SA est limitée et partiellement exclue (voir www.basler-lacke.ch). Dans le cadre légal, la responsabilité sera déclinée pour toutes sortes de dommages si un produit devait s'avérer inapproprié pour une certaine application.

L'aptitude des produits pour une certaine application ou une certaine manière de traitement n'est ni assurée ni garantie. Pour cette raison, le client doit toujours faire des tests individuels au préalable, harmonisés aux conditions de son entreprise.

Indications techniques: Liant: Polymères durcissables

Système: PUR, Polyuréthane

Utilisation: Par pistolet
Densité: 1.05 g/cm³

Apparence: Au moins 88E. (angle 20°)
Viscosité d'emploi: 17-23 sec coupe DIN 4mm

Teneur en solides: 65.7% +/- 2%

Rapport de mélange: 100:100 avec 19-0400-000

Quantité à appliquer: 40-60µm en feuil sec Vie en pot: Env. 3.5 h à 23°C

Diluant: 18-0120-000 Diluant spécial standard incolore

Ajouter le diluant au composant A

Recommandation: 5 - 20 %. A la température de l'enceinte (23°C): 10 %. La dilution dépend de l'équipement et des circonstances climatiques sur place. Elle doit être réglée

individuellement.

Séchage: Préséché à 23°C, 30 min au moins

80°C (température de l'objet)

ex. de poussières à poncer 60 min empilable 90 min

Indications quant à l'emploi: Les surfaces à revêtir doivent être exemptes de toutes souillures. Dépendant du

fond, un ponçage intermédiaire peut être nécessaire.

Outils:

Pistolet à peindre: Alimenté par gravité Calibre de la buse: 1,2 - 1,4 mm Pression de fonctionnement: 2 - 2,5 bar

6.9.2013 10:50 Page: 1/ 2



Basler Lacke AG Bresteneggstrasse 17 5033 Buchs . Switzerland Phone +41 62 837 93 00 Fax +41 62 837 93 60 info@basler-lacke.ch www.basler-lacke.ch

New Ways in Surface Coating

BascoClear, vernis clair à 2 c, brillant, UV-stabilisé

Divers: Résistance aux produits chimiques: Contrôlée selon VDA 621-412

Résistance à la température: 120°C 14 d

140°C 4 d

180°C max. 2 heures

Conservation: 12 mois à partir de la livraison entre +10 et +25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert.

Protecter l'emballage de la lumière de soleil directe!

6.9.2013 10:50 Page: 2/ 2