

# TECHNISCHES DATENBLATT



**Artikel:** Style 145  
**Einstellung (Fd./cm):** 13,4/13,4  
**Bindung:** Leinwand  
**Ausrüstung:** gewaschen

**suter-kunststoffe ag**  
**swiss-composite.ch**  
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

| <b><u>Konstruktion:</u></b>    | <b>Kette</b> | <b>Schuss</b> |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Material <sup>1)</sup>:</b> | Kevlar® 49   | Kevlar® 49    |
| <b>Feinheit <sup>1)</sup>:</b> | 42 tex       | 42 tex        |

| <b><u>Prüfung:</u></b>         |               | <b>Einheit</b>          | <b>Sollwert</b> | <b>+/-</b> | <b>Toleranz</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>Dichte <sup>1) 3)</sup></b> | <b>Kette</b>  | <b>g/cm<sup>3</sup></b> | 1,45            | +/-        | 0,05            |
|                                | <b>Schuss</b> | <b>g/cm<sup>3</sup></b> | 1,45            | +/-        | 0,05            |
| <b>Feinheit <sup>1)</sup></b>  | <b>Kette</b>  | <b>tex</b>              | 42              | +/-        | 3               |
|                                | <b>Schuss</b> | <b>tex</b>              | 42              | +/-        | 3               |
| <b>Drehung <sup>1)</sup></b>   | <b>Kette</b>  | <b>T/m</b>              |                 | +/-        |                 |
|                                | <b>Schuss</b> | <b>T/m</b>              |                 | +/-        |                 |
| <b>Einstellung</b>             | <b>Kette</b>  | <b>Fd./cm</b>           | 13,4            | +/-        | 0,7             |
|                                | <b>Schuss</b> | <b>Fd./cm</b>           | 13,4            | +/-        | 0,7             |
| <b>Bindung</b>                 |               |                         | Leinwand        |            |                 |
| <b>Gewicht</b>                 |               | <b>g/m<sup>2</sup></b>  | 115             | +/-        | 4               |
| <b>Trockengewicht</b>          |               | <b>g/m<sup>2</sup></b>  | 115             | +/-        | 4               |
| <b>Feuchtigkeitsgehalt</b>     |               | <b>%</b>                | 5,0             | +/-        | max.            |
| <b>Dicke <sup>2)</sup></b>     |               | <b>mm</b>               | 0,20            | +/-        | 0,02            |
| <b>Breite</b>                  |               | <b>cm</b>               | nach Bestellung | +/-        | 1               |
|                                |               |                         |                 |            |                 |

<sup>1)</sup> = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

<sup>2)</sup> = Richtwert, nicht freigaberelevant

<sup>3)</sup> = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

**Bemerkungen:**

|                                   |                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b><br><b>29.07.2009</b> | <b>QS</b><br><b>Monika Dassel</b> | <b>Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|