

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 630
Einstellung (Fd./cm): 5,0/4,0
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: stuhrohr

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

<u>Konstruktion:</u>	Kette	Schuss
Material ¹⁾:	Kevlar® 49 + Carbon 3K (1:2)	Kevlar® 49 + Carbon 3K (2:1)
Feinheit ¹⁾:	158 + 200 tex	158 + 200 tex

<u>Prüfung:</u>		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm³	n.G.	+/-	n.G.
	Schuss	g/cm³	n.G.	+/-	n.G.
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	166/200	+/-	8/10
	Schuss	tex	166/200	+/-	8/10
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	5,0	+/-	0,3
	Schuss	Fd./cm	4,0	+/-	0,2
Bindung			Leinwand		
Gewicht		g/m²	165	+/-	6
Trockengewicht		g/m²	165	+/-	6
Feuchtigkeitsgehalt		%	2,5	+/-	max.
Dicke ²⁾		mm	0,30	+/-	0,03
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

¹⁾ = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

²⁾ = Richtwert, nicht freigaberelevant

³⁾ = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkungen:

Datum 04.09.2009	QS Monika Dassel	Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
--------------------------------	--------------------------------	---