

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 452-5
Einstellung [Fd./cm]: 5,0/5,0
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: stuhrohr

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Tenax® HTA 40 E13	Tenax® HTA 40 E13
Feinheit:	200 tex	200 tex

Technische Daten		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm ³	1,77	+/-	0,03
	Schuss	g/cm ³	1,77	+/-	0,03
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	200	+/-	10
	Schuss	tex	200	+/-	10
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	5,0	+/-	0,2
	Schuss	Fd./cm	5,0	+/-	0,2
Flächengewicht		g/m ²	204	+/-	8
Trockengewicht		g/m ²	204	+/-	8
Feuchtegehalt		%	0,5		
Dicke ²⁾		mm	0,39	+/-	0,03
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

2) Richtwert, nicht freigaberelevant

3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

nach WL-Blatt 8.3520 Zeilen 1-11,13--44

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 11.02.2015	QM Sybille Büscher	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	-----------------------	---