

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 474
Einstellung [Fd./cm]: 7,0/7,0
Bindung: Köper 4/4
Ausrüstung: stuhlroh

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Carbon	Carbon
Feinheit:	200 tex	200 tex

Technische Daten	Norm		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}		Kette Schuss	g/cm ³ g/cm ³	n.G. n.G.	+/- +/-	n.G. n.G.
Feinheit ¹⁾		Kette Schuss	tex tex	200 200	+/- +/-	10 10
Drehung ¹⁾		Kette Schuss	T/m T/m		+/- +/-	
Einstellung	DIN EN 1049 T2 ⁴⁾	Kette Schuss	Fd./cm Fd./cm	7,0 7,0	+/- +/-	0,25 0,25
Flächengewicht	DIN ISO 12127 ⁴⁾		g/m ²	283	+/-	5
Trockengewicht	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		g/m ²	283	+/-	5
Feuchtegehalt	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		%	0,5		
Dicke ²⁾	DIN ISO 5084 ⁴⁾		mm	0,54	+/-	0,06
Breite	DIN EN 1773 ⁴⁾		cm	nach Bestel- lung	+/-	1/0

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
 2) Richtwert, nicht freigaberelevant
 3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers
 4) in Anlehnung an DIN...

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 16.02.2016	QM Sybille Büscher	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	-----------------------	---