

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 763
Einstellung [Fd./cm]: 6,1/5,0
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: stuhlroh

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Carbon	Glas
Feinheit:	200 tex	34 tex

Technische Daten	Norm		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}		Kette Schuss	g/cm ³ g/cm ³	n.G. n.G.	+/- +/-	n.G. n.G.
Feinheit ¹⁾		Kette Schuss	tex tex	200 34	+/- +/-	10 2
Drehung ¹⁾		Kette Schuss	T/m T/m		+/- +/-	
Einstellung	DIN EN 1049 T2 ⁴⁾	Kette Schuss	Fd./cm Fd./cm	6,1 5,0	+/- +/-	0,1 0,1
Flächengewicht	DIN ISO 12127 ⁴⁾		g/m ²	140	+/-	6
Trockengewicht	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		g/m ²		+/-	
Feuchtegehalt	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		%			
Dicke ²⁾	DIN ISO 5084 ⁴⁾		mm	0,23	+/-	0,06
Breite	DIN EN 1773 ⁴⁾		cm	nach Bestel- lung	+/-	1

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
 2) Richtwert, nicht freigaberelevant
 3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers
 4) in Anlehnung an DIN...

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 06.10.2015	QM Sybille Büscher	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	-----------------------	---