

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 26 K
Einstellung [Fd./cm]: 3,9/3,9
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: stuhlroh

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Diolen®164 S	Diolen®164 S
Feinheit:	330 tex	330 tex

Technische Daten	Norm		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}		Kette Schuss	g/cm ³ g/cm ³	- -	+/- +/-	- -
Feinheit ¹⁾		Kette Schuss	tex tex	330 330	+/- +/-	17 17
Drehung ¹⁾		Kette Schuss	T/m T/m		+/- +/-	
Einstellung	DIN EN 1049 T2 ⁴⁾	Kette Schuss	Fd./cm Fd./cm	3,9 3,9	+/- +/-	0,2 0,2
Flächengewicht	DIN ISO 12127 ⁴⁾		g/m ²	265	+/-	13
Trockengewicht	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		g/m ²	-	+/-	-
Feuchtegehalt	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		%	-		
Dicke ²⁾	DIN ISO 5084 ⁴⁾		mm	0,50	+/-	0,05
Breite	DIN EN 1773 ⁴⁾		cm	nach Bestel- lung	+/-	2

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
 2) Richtwert, nicht freigaberelevant
 3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers
 4) in Anlehnung an DIN...

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 04.05.2016	QM Sybille Büscher	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	-----------------------	---