TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel:	**Style 635-1**
Einstellung [Fd./cm]:	**6,5/6,0**
Bindung:	**Köper 3/1**
Ausrüstung:	**stuhlroh**

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Aramid+Carbon	Aramid+Carbon
Feinheit:	127 + 200 tex	127 + 200 tex

Technische Daten		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte [1) 3)]	**Kette** **Schuss**	**g/cm³** **g/cm³**	-/n.G. -/n.G.	+/- +/-	-/n.G. -/n.G.
Feinheit [1)]	**Kette** **Schuss**	**tex** **tex**	130/200 130/200	+/- +/-	6/10 6/10
Drehung [1)]	**Kette** **Schuss**	**T/m** **T/m**		+/- +/-	
Einstellung	**Kette** **Schuss**	**Fd./cm** **Fd./cm**	6,5 6,0	+/- +/-	0,2 0,2
Flächengewicht		**g/m²**	210	+/-	10
Trockengewicht		**g/m²**	210	+/-	10
Feuchtegehalt		**%**	2,5		
Dicke [2)]		**mm**	0,46	+/-	0,05
Breite		**cm**	nach Bestellung	+/-	1

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
2) Richtwert, nicht freigaberelevant
3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum	QM	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
21.05.2015	Sybille Büscher	