

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 648
Einstellung (Fd./cm): 10,0/10,0
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: stuhrohr

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

<u>Konstruktion:</u>	Kette	Schuss
Material ¹⁾:	Kevlar® 49 T 968 + Carbon 1K (8:2)	Kevlar® 49 T 968 + Carbon 1K (8:2)
Feinheit ¹⁾:	42 + 67 tex	42 + 67 tex

<u>Prüfung:</u>		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm³	1,45/n.G.	+/-	0,05/n.G.
	Schuß	g/cm³	1,45/n.G.	+/-	0,05/n.G.
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	44/67	+/-	3/4
	Schuß	tex	44/67	+/-	3/4
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuß	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	10,0	+/-	0,5
	Schuß	Fd./cm	10,0	+/-	0,5
Bindung			Leinwand		
Gewicht		g/m²	100	+/-	5
Trockengewicht		g/m²	100	+/-	5
Feuchtigkeitsgehalt		%	2,5	+/-	max.
Dicke ²⁾		mm	0,16	+/-	0,02
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

¹⁾ = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

²⁾ = Richtwert, nicht freigaberelevant

³⁾ = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkungen:

Datum 11.02.2010	QS Monika Dassel	Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
--------------------------------	--------------------------------	---