

fiche technique



Mailing Address: Box 77 0855, Woodside, NY 11377
Shipping Address: 58-20 Broadway, Woodside, NY 11377
Tel: 718-672-8300 • Fax: 718-565-7447
E-mail: info@axelplastics.com

MOLD WIZ

F-57L/NA

Pas de solvants chlorés

Généralités: Un agent de démoulage externe liquide qui sèche à température ambiante en formant un film monomoléculaire qui adhère par absorption aux parois du moule et n'a aucune affinité avec la résine. Cette adhésion sélective empêche le film d'être facilement arraché par la pièce démoulée, ce qui permet de nombreux démoulages par application sans qu'il soit nécessaire de laver les pièces. N'interfère pas avec les opérations secondaires telles que la décoration, le collage ou la peinture.

Utilisation :

Résines thermodurcissables
Thermoplastiques
Caoutchouc naturel et synthétique

Composition: Solution de résine de polyoléfinés en combinaison avec du fluorotélomère dans des solvants hydrocarbonés.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES :

SOLIDES :	6.0 – 8.0%
COULEUR :	Jaune clair
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE :	0.780 @25°C
VISCOSITÉ :	<50 cps @25°C
POINT D'ÉCLAIR :	<73°F / <23°C (C.O.C)
DURÉE DE CONSERVATION :	Minimum d'un an

Instructions d'application:

Nettoyer le moule avec CleanWiz. Les surfaces poreuses des moules en PRFV peuvent nécessiter l'utilisation du primer Melax. Appliquez le démoulant avec un chiffon 100% coton. (Les solvants contenus dans le démoulant peuvent dissoudre les fibres synthétiques et laisser un dépôt ou des traces sur le moule). Essuyez uniformément en effectuant un mouvement circulaire. Laissez sécher le voile. Sans polir, passez une deuxième couche sur une petite surface. Avec un chiffon de coton sec, polir immédiatement la zone mouillée. Le polissage humide permet d'obtenir une surface très brillante et facile à polir. Après le polissage humide de l'ensemble du moule, répétez l'opération une seconde fois. Attendez au moins une demi-heure avant de commencer à mouler. Répétez l'application du polissage humide entre les pièces en travaillant progressivement jusqu'à obtenir plusieurs démoulages avant de réappliquer le démoulant.

Remarque : Le polissage est facultatif. Pour une finition mate, ne pas polir.

Toutes les informations que nous donnons sur nos produits sont basées sur nos tests et notre expérience. Elles sont destinées à être utilisées par des personnes ayant des compétences techniques, à leur propre discrétion et à leurs risques, et nous n'assumons aucune responsabilité quant à leur utilisation. (061101)