

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktname: NAUTICO GRUNDIERUNG ROTBRAUN

Produktinhalt: Ölmodifiziertes Alkydharz

Eigenschaften: Farbton: Rotbraun

Oberfläche: matt

Dichte: 1,35 kg

Festkörper: 68%

Beschichtungsstärke: Nass (WTF) 80 µ

Beschichtungsstärke: Trocken (DFT) 60 µ

Produktbeschreibung: 1 Komponenten Grundierung für Vollholz, speziell als Grundierung für die Nautico Unterwasserkupferbronze hergestellt.

Applikationsprozess: Anwendungsbereich: Empfohlen für die Grundierung von Schiffen im Unterwasserbereich.

Dieses Produkt ist für folgende Untergründe geeignet:

Vollholz, Sperrholz und Metall

Verarbeitungsmethoden: Verdünner: Xylol

Mischung: keine, da 1- Komponenten System

Anwendungszeit: keine, da 1- Komponenten System

Applikation:

Verarbeitungsmethode: Pistole, Pinsel oder Roller

Zahl der Beschichtungen:

Mit Pistole mind. 2 Schichten à 120 µ

Mit Roller mind. 4 Schichten à 80 µ

Spritzparameter:

Bis 300 µ Nassschicht:

Verdünner: 5%

Düsengrösse: 2,1 – 3,0 mm

Druck: 2,5 bar

Aushärtezeit:

Handtrocken: 1 Stunden bei 20 Grad / 2 Stunden bei 10 Grad

Schleifbar: 2 Stunden bei 20 Grad / 4 Stunden bei 10 Grad

Durchgehärtet: 1 Tag bei 20 Grad / 2 Tage bei 10 Grad

Nächste Beschichtung: mind. 5 Stunden 20 Grad / 8 Stunden 10 Grad, kann die nächste Schicht appliziert werden. Muss mit 240- 400 zwischengeschliffen werden.

Theor. Ergiebigkeit:

ca. 8 - 10 m² bei einer Beschichtungsstärke von 120 µ

Vorbehandlung:

Salz und anderen Schmutz mit Hochdruckreiniger und Frischwasser entfernen.

Oberfläche trocknen lassen. Entfetten. Mit Schleifpapier 240 schleifen. Staub entfernen und alles nochmals entfetten.

Sicherheit:

Bitte beachten Sie:

Für gute Belüftung sorgen.

Es wird empfohlen die Augen und die Haut zu schützen.

Keine offenen Flammen verwenden.

Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen.

Minimale Temperatur 10 Grad.

Vorsichtsmassnahmen: Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten, entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

Haltbarkeit:

24 Monate

Alle Angaben basieren auf intensiver Forschung und Erfahrung vieler Jahre. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Bei unsachgemässer Verwendung übernimmt die Firma Anwander Vertriebs GmbH keine Haftung.