

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit: **FOND MARIN ROUGE - BRUN**

Contenu du produit: Huile de résine alkyde modifiée

Propriétés:

- Couleur : Rouge- Brun
- Aspect : mat
- Densité : 1,35 kg /m³
- Extrait sec : 68 %
- Épaisseur de couche: Humide (WTF) 80 µ
- Épaisseur de couche: Sèche (DFT) 60 µ

Description du produit: Composant de base pour le bois massif- Très bonne adhérence sur tous les supports rugueux et poreux.

Processus

d'application: Champ d'application : Boismaffis, contreplaqué et métal

Mise en œuvre: Diluant : Xylène

Mélange: aucun, système monocomposant

Temps d'application: aucun, système monocomposant

Application: Mise en œuvre : Pistolet, au Pinceau ou au Rouleau

Avec pistolet au moins 2 couches de 120 µ

Scooter avec au moins 4 couches de 80 µ

Paramètres

de pulvérisation: À 300 µ film humide:

Diluant: 5%

Taille de la buse: 2,1 - 3,0 mm

Pression: 2,5 bar

Temps

de durcissement: Sec au toucher : 1 heure à 20 degrés / 2 heures à 10 degrés

Ponçable : 2 heures à 20 degrés / 4 jours à 10 degrés

Trempé : 1 jours à 20 degrés / 2 jours à 10 degrés

Surcouchage: 5 heures 20 degrés / 8 heures à 10 degrés.

Rendement théorique: env. 8 - 10 m² pour une épaisseur de couche de 120 µ

Préparation: Éliminer le sel et les saletés à l'eau claire. Dépoussiérer et dégraisser.

Sécurité: Veuillez respecter ces consignes :

Veillez à une bonne ventilation.

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte.

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.

Température minimale : 10 degrés.

Précautions

particulières: Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.

Stockage: Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation: 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.