

SCHEDA TECNICA

Nome prodotto: FONDO NAUTICO ROSSO-MARRONE

Prodotti contenuti: Olio di resina alchidica modificata

Caratteristiche: Colore: Rosso-Marrone

Superficie: opaco

Densità: 1.35 kg/m³

Corpi solidi: 68 %

Spessore strato: umido (WTF) 80 µ

Spessore strato: asciutto (DFT) 60 µ

Descrizione

del prodotto: 1 componente di fondo per il legno massiccio, realizzati appositamente come fondo per il Nautico bronzo rame sott'acqua.

Processo

di applicazione: Ambito di applicazione: consigliata come fondo per navi al di sotto della linea di galleggiamento. Questo prodotto è adatto per: Legno massello, compensato e metallo.

Metodi di lavorazione: Diluente: Xylol

Miscela: nessuna, sistema monocomponente

Tempo di applicazione: nessuna, sistema monocomponente

Applicazione: Metodo di lavorazione: pistola, pennello o rullo
Numero di applicazioni:
Con la pistola almeno 2 strati di 120 µ
Con rullo almeno 4 strati di 80 µ

Parametri

di spruzzatura: Per 300 µ strato bagnato:
Diluyente: 5%
Misura ugello: 2,1 - 3,0 mm
Pressione: 2.5 bar

Tempo di indurimento: Asciutto al tatto: 1 ore a 20 gradi / 2 ore a 10 gradi
Levigabile: 2 ore a 20 gradi / 4 ore a 10 gradi
Indurito: 1 giorno a 20 gradi / 2 giorni a 10 gradi

Successivo strato: 5 ore a 20 gradi / 8 ore a 10 gradi.
Deve essere usato con 240 - a 400 tra il terreno.

Resa teorica: circa 8 - 10 m² con strati di spessore 120 µ

Pretrattamento: Rimuovere sali e le altre impurità con acqua dolce. Lasciare asciugare la superficie. Sgrassante. Levigatura con carta vetrata 240. Rimuovere la polvere e polire di nuovo tutto.

Sicurezza: Attenersi alle seguenti condizioni:
Aerare bene l'ambiente.
Proteggere gli occhi e la pelle.
Non utilizzare fiamme libere.
Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo.
Temperatura minima 10 gradi.

Misure precauzionali: Indicazioni sull'utilizzo sicuro dei nostri prodotti sono contenute nella scheda sulle disposizioni di sicurezza vigenti.

Immagazzinaggio: Chiudere bene i prodotti prima di immagazzinarli. Tenerli lontano da fuoco, fonti di calore e luce solare. Chiudere i contenitori immediatamente dopo l'utilizzo.

Conservabilità: 24 mesi

Tutti i dati si basano su approfondite ricerche e su pluriennale esperienza. I nostri prodotti sono sottoposti a costanti controlli di qualità. Per utilizzi impropri la ditta Anwander Vertriebs GmbH non si accolla alcuna responsabilità.