

Stand: 10.09.2009

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch

CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 031 763 60 61
www.swiss-composite.ch info@swiss-composite.ch

Hiermit bestätigen wir, dass uns vom Hersteller folgende technische Daten vorliegen:

Datenblatt

Glasrovinggewebe 580 g/m² Köper

Beschreibung		E-Glasrovinggewebe
Zusammensetzung		E-Glas 17 μ
	Kette	1200 tex
	Schuss	1100 tex
Bindung		Köper
Aufbau	Kette	2,6/cm
	Schuss	2,4/cm
Gewicht		580 g/m ² (\pm 5%)
Nutzbreite		127 cm (\pm 2cm)
Masshaltigkeit	Kette	< 3,0%
	Schuss	< 3,0 %
Restfeuchtigkeit		<0,1 %
Aufmachung		50 KG/Rolle