TECHNISCHES DATENBLATT

FABRICS FOR COMPOSITES

Artikel: Style 442
Einstellung [Fd./cm]: 4,0/4,0
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: stuhlroh

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Carbon	Carbon
Feinheit:	200 tex	200 tex

Technische Daten	Norm		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte [1) 3)]		**Kette** **Schuss**	**g/cm³** **g/cm³**	n.G. n.G.	+/- +/-	n.G. n.G.
Feinheit [1)]		**Kette** **Schuss**	**tex** **tex**	200 200	+/- +/-	10 10
Drehung [1)]		**Kette** **Schuss**	**T/m** **T/m**		+/- +/-	
Einstellung	DIN EN 1049 T2 [4)]	**Kette** **Schuss**	**Fd./cm** **Fd./cm**	4,0 4,0	+/- +/-	0,2 0,2
Flächengewicht	DIN ISO 12127 [4)]		**g/m²**	160	+/-	5
Trockengewicht	DIN EN ISO 3344 [4)]		**g/m²**	160	+/-	5
Feuchtegehalt	DIN EN ISO 3344 [4)]		**%**	0,5		
Dicke [2)]	DIN ISO 5084 [4)]		**mm**	0,36	+/-	0,08
Breite	DIN EN 1773 [4)]		**cm**	nach Bestel-lung	+/-	1
Gewichtsanteil			**%**	~		

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
2) Richtwert, nicht freigaberelevant
3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers
4) in Anlehnung an DIN…

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum	QM	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
19.09.2017		